












simbologia symbolics symboles Symbolik Символика	características técnicas technical characteristics caractéristiques techniques technische daten технические характеристики	norma test method méthode d'essai Testnorm метод тестирования	valor prescrito prescribed value valeur prescrite Normvorgabe установленные нормативы	
	absorção de água water absorption absorption de l'eau Wasseraufnahme водопоглощение	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,2%
	resistência à flexão resistance to bending résistance à la flexion Biegefestigkeit сопротивление изгибу	modulo de ruptura modulus of rupture força de ruptura breaking strenght	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
	coeficiente de expansão térmica linear coefficient of linear thermal expansion coef. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного термического расширения	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	75x10 ⁻⁷ °C ⁻¹ valor máximo maximum value valeur maximum Maximalwert максимальное значение
	resistência ao choque térmico thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit термическая стойкость	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao fendilhamento crazing resistance résistance aux trésaillures Haarrissfestigkeit устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao gelo frost resistance résistance aux trésaillures Frostbeständigkeit морозостойкость	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	Resistência ao deslizamento Slip resistance Résistance à la glissance Rutschkoeffizient Устойчивость к скольжению	DIN 51130	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht
	resistência aos ácidos e bases resistance against acids and alkalis résistance aux acides, aux bases bestaend. gegen sauren u. laugen сопротивление кислотам и щелочам	EN ISO 10545-13	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques nettoyage bestaendig. g.haushaltsreinigungproduktez устойчивость бытовой химии		mínimo: GB minimum: GB minimum: GB минимум GB	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência às manchas resistance to staining résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit сопротивление к образованию пятен	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 минимум: класс3	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано

a) Ensaio aplicável às cores lisas e mates. Varia de acordo com a cor.

b) Excluem-se as séries Oxide e Luxor. Estas séries em contacto prolongado com ácidos podem apresentar alterações de cor. Desaconselha-se o uso de detergentes que contenham HCL ou ácido cítrico.

a) Test applicable to matte solid colors. Varies according to color.














b) Oxide and Luxor series excluded. These series may show color modification when in prolonged contact with acids. It is advised to avoid the use of cleaning products that include chloric or citric acids.

a) Essai appliqué en couleurs uniformes et mates. Varie en fonction de la couleur.

b) Exclusion des séries Oxide et Luxor. Si avec un contact prolongé avec des acides, ces séries peuvent présenter quelques altérations de couleur. Déconseillé l'utilisation des détergents qui contiennent UCL ou acide citrique.

a) Тесты, применяемые к однородности цветов и матовости. Варьируются в зависимости от цвета.

b) За исключением коллекций Oxide и Luxor. Эти серии при длительном контакте с кислотами могут фиксировать изменение цвета. Не рекомендуется использование моющих средств содержащих хлор или лимонную кислоту.

FORMATOS Sizes Formats Formate размеры								
	x 	x m ²	m ² x 	kg x 	kg x m ²	m ² x 	x 	kg x 
18x18	10	10	1	8,7	8,7	90	90	815
18x78	10	10	1	9,3	9,3	90	90	880
38x38	10	10	1	9,3	9,3	90	90	880